

• Anwendungsbereich

Ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und für besonders strapazierbare Oberflächen auf Holz, Kork und Stein sorgt, wie zb. Arbeitsplatten, Möbel, Korkwandfliesen, usw. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung).
Farbton: farblos und UV-Blocker. **Geprüft nach EN 71-3. Vegan.**

• Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Strapazierfähigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.
Bei stärkerer Beanspruchung empfehlen wir ein Finish mit **Natural TEC OIL 501 matt**.

• Inhaltsstoffe

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos, UV-Blocker
- Flammpunkt: über 66°C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebäude auf Anfrage
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/f (max. 700 gr/lt)
VOC max.	max. 490 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nicht enthalten
Gefahrgut	Nein

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein. Bei niedriger Raumtemperatur die Eindringzeiten zwischen den Anstrichen etwas verlängern.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

Achtung: Möbelinnenteile (Korpus) nicht ölen. Hier empfehlen wir Bienenwachs Balsam. Gut trocknen lassen.

• Verarbeitung

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Schwamm, Spritzen

1. Anstrich: Natural Hartöl mittels Pinsel, Schwamm oder Rolle dünn auf die Oberfläche auftragen.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at
Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 30 min. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2-3 Wochen
Auftrag:	2-3x
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Tec Oil 501 matt
	Natural Pigmentöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

2. Anstrich: nach ca. 30 Min. auf den noch feuchten, ersten Anstrich auftragen. Bei stark strapazierten Oberflächen oder saugendem Untergrund soll ein **3. Anstrich** erfolgen (Verarbeitung wie bei 2. Anstrich).

Die Oberfläche noch etwa 2 Wochen schonen (Endhärte). **Gut lüften!** In den ersten Wochen für eine **gute Raumdurchlüftung** sorgen. Flächen erst nach 2-3 Wochen abdecken.

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

WICHTIG!

Überstand abnehmen! Spätestens 30 Minuten nach dem letzten Anstrich das nicht eingedrungene Parkettöl mittels saugfähiger Lappen abnehmen. Bereits klebrige Stellen mit einem in Naturölverdünnung getränkten Lappen abwischen. Das restlose Abnehmen des Überstandes garantiert ein gutes Ergebnis!

Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern. Die Endhärte ist nach 14-21 Tagen erreicht.

• Tipp

Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 320) oder mit einem Schleifvlies fein zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche mit Parkettöl oder Fußbodenbienenwachs nochmals dünn aufpolieren. **Gerbsäurehaltige Hölzer** (Eiche etc.) und dunkle Hölzer nach ca. 14 Tagen mit warmer Spezialreiniger – Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit Pflegewachsöl die Oberfläche dünn nachölen und aufpolieren. Keinesfalls Microfasertücher verwenden.

• Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir: **Natural Spezial Reiniger** und **Pflegewachsöl**. Zum Reinigen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf dann mit **Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Reinigung

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung und Pflanzenölseife.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)