

• Anwendungsbereich

Natural Parkettöl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenöl-Verkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und für besonders strapazierbare Fußbodenoberflächen auf Holz, Kork und Stein sorgt. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung). Farbton: farblos und UV-Blocker. **Geprüft nach EN 71-3.**

• Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Strapazierfähigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Bei stärkerer Beanspruchung empfehlen wir ein Finish mit **Natural TEC Oil 501**.

• Inhaltsstoffe

Glycerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calcium, Zirkonium.

Technische Daten

- Farbtöne: farblos, UV-Blocker
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 100 °C
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebinde auf Anfrage
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/f (max. 700 gr/lt)
VOC max.	max. 390 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nicht enthalten
Gefahrgut	Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

- Richtwerte: auf glattem geschliffenem Holz: 1lt. für ca. 10 - 30 m²
- Auffrischung: 1 lt. Für 100 m²

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber, fettfrei und fein geschliffen sein.

ACHTUNG! Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10-30 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 30 min. nass in nass bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2-3 Wochen
Auftrag:	2-3x
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Tec Oil 501 matt
	Natural Pigmentöl
	Natural Converter Tannin Activator
	Natural Nadelholzvergrauer
	Natural Holzauffrischer

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Verarbeitung: Spachteln, Streichen, Rollen, Spritzen

1. Anstrich: Natural Parkettöl mittels Spachtel, Pinsel, Schwamm oder Rolle dünn auf die Oberfläche auftragen.

2. Anstrich: nach ca. 30 Min. auf den noch feuchten, ersten Anstrich auftragen (das Betreten der nassen Oberfläche sollte mit Schuhen geschehen, die mit einem Tuch umwickelt sind). Bei stark strapazierten Oberflächen oder saugendem Untergrund soll ein **3. Anstrich** erfolgen (Verarbeitung wie bei 2. Anstrich).

Gut lüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen.

WICHTIG: Überstand abnehmen! 30 Minuten nach dem letzten Anstrich das nicht eingedrungene Parkettöl mittels saugfähiger Lappen abnehmen. Bereits klebrige Stellen mit einem in Naturölverdünnung getränkten Lappen abwischen. Das restlose Abnehmen des Überstandes garantiert ein gutes Ergebnis!

• Tropenhölzer

Dunkle und stark Pigment haltige Tropenhölzer nach dem Feinschliff mit Natural Verdünnung gut abreiben, mit Wassertest überprüfen, falls nötig nochmals mit alkoholischer Verdünnung abreiben. Bei Tropenhölzern als Finish unbedingt Natural Fußbodenbienenwachs verwenden.

• Tipp

Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 320) oder mit einem Schleifvlies fein zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche mit Parkettöl oder Fußbodenbienenwachs nochmals dünn aufpolieren.

• Tipp für Innen

Um eine besonders gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, wischen Sie nach ca. 30 – 45 Min. den nicht eingedrungenen Überstand mit einem nicht fasernden Lappen ab. (Nicht abgenommener Überstand kann zu einer ungleichmäßig glänzenden Filmbildung führen.) Die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls** dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden.

• Reinigung

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung und Pflanzenölseife.

• Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 14 Tagen mit warmer Spezialreiniger – Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit Pflegewachsöl die Oberfläche dünn nachölen und aufpolieren. Zur laufenden Pflege empfehlen wir: **Natural Spezial Reiniger** und **Pflegewachsöl**. Zum Reinigen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf dann mit **Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder un erreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)