

• Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte!
Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkerflächen, sowie Kork.

• Inhaltsstoffe

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkyldharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

Technische Daten:

- Spez.Gewicht: 0,93 g/ml
- Flammpunkt: über 65°C
- Verdünnung: Natural Naturölverdünnung
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse
VOC max.
Verdünnung

DIN EN 71-3
DIN 53160
PPWR konform
EMPCo konform

GISCODE
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Blei, Cadmium, Chrom IV
Formaldehyd / Formaldehyddespotstoffe
Konservierungsmittel
Gefahrengut

A/e (max. 700 gr/l)
max. 500 gr./ lt.
Lösemittel

Ja
In Prüfung
Ja
Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

M-DF04 | Ö60
Nein
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nein
Nein

• Verbrauch:

Spachtel / Roller: 30–40 m² / lt. 15-20 m² /lt.
Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag
Oberflächen - Refreshing: ca. 60–80 m² / lt.

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

• Verarbeitung

Empfohlene Untergrund Grundierung: Den Boden mit **Natural Parkettöl Heißtechnik** grundieren. Die Oberfläche nach der Grundierung und Trocknung mit braunem Pad abpaden und absaugen.

Auftrag (zB. bei Fußboden):

Spachtel: Spezialöl aufspachteln, anschließend mit Einscheibenpoliermaschine oder Columbus Thermopadmaschine und weißem Pad das Öl einpaden.

Roller: Spezialöl mit einer Spezial Schaumstoffwalze dünn und gleichmäßig aufgetragen

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Vertreiberbürsten.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 15-20m² / Liter
Weiterverarbeitbar: Nach 12Std. bei 20°C
Oberflächig trocken: Nach 6-8 Std. bei 20°C
Endhärte: Nach 2 Wochen
Auftrag: 1x
Weitere empfohlene Produkte:
Natural Parkett- und Fußbodenöl
Natural Parkett- und Fußbodenöl Heißtechnik

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Gut belüften! Bis zur vollständigen Durchhärtung der Oberfläche (ca. 14 Tage) die Oberfläche nicht feucht reinigen, nicht abdecken (Plastikfolie) und keine Teppiche auflegen.

WICHTIG: Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

• **Reinigung & Pflege**

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls** dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden. Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen. Den Boden vor Feuchtreinigung mit Besen oder Staubsauger säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit **Natural Spezialreiniger**. Die Oberfläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt. 1-2 mal jährlich sollte die Fläche mit **Natural Pflegewachsöl** oder **Natural Finishöl** hauchdünn aufgefrischt werden. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)