

• Anwendungsbereich

Schutz und Pflege von saugfähigen Naturstein-, Sichtbeton u Estrichböden. Stein Öl schützt die Steinoberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Geeignet für alle offenporigen, saugfähigen Steinarten wie Schiefer, Sandstein, Solnhofen, Granit, Marmor, Tuffgestein, Porphyrt etc. sowie Beton, Terrazzo, Estrich im Innen- und Außenbereich.

Nicht geeignet im direkten Waschbereich wie z.B. Duschen, Badewannen und Waschbecken (wegen Entlaugung durch Duschgel, Seife, Shampoo, etc.).

Geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Stein Öl dringt tief in den Stein ein, füllt die Poren auf und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Die Oberfläche wirkt satt, seidig Matt, ist wasserabweisend und stark strapazierbar. Aufgrund der Balsam- und Pflanzenöle kann der Anstrich weder reißen noch abplatzen. Durch das Auftragen von Stein Öl entsteht eine satte Farbtonvertiefung. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen und anschließend bei Bedarf Überstand abnehmen.

• Inhaltsstoffe

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Balsamharz, Isoaliphate, Kieselgur, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos
- Endhärte: 2-3 Wochen
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 66 °C
- Verdünnung: Natural Naturöl-Verdünnung
- Verpackung: 0,75 lt. / 1 lt. / 2,5 lt.
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse

VOC max.

Verdünnung

A/h (max. 750 gr/lt)

max. 490 gr./ lt.

Lösemittel

DIN EN 71-3

DIN 53160

PPWR konform

EMPCo konform

Ja

In Prüfung

Ja

Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Blei, Cadmium, Chrom IV

Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe

Konservierungsmittel

Gefahrgut

M-DF04 | Ö60

Nein

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nein

• Verbrauch

1. Anstrich: 100-120ml /m²

2. Anstrich: 80-100ml /m²

3. Schlussanstrich: 60-100ml /m²

Da Stein je nach Porosität stark unterschiedlich saugt, können die angegebenen Werte stark differieren!

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 5-12 m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 16-24Std. bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach 2Tage bei 20°C

Endhärte: Nach 2-3 Wochen

Auftrag: 1-3x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• Vorbereitung

Gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Beachten Sie die einschlägigen Verlege Vorschriften, vor allem im Außenbereich! Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein. Messen Sie den Feuchtegehalt! Die Entstehung von weißen Flecken nach dem Trocknen des Öls ist ein Zeichen für Restfeuchte im Untergrund! Im Zweifelsfall Probefläche anlegen. Verarbeitungs- und Bodentemperatur muss mind. 15°C / 50-60% rel. Luftfeuchte betragen.

Arbeitsgeräte: Pinsel, Schwamm, Schaumstoffwalze.

Hinweis: Die Fußbodenheizung unbedingt mind. 12 Stunden vor Beginn der Arbeit ab-schalten. 48 Stunden nach der letzten Behandlung wieder mit 25-30°C Durchlauftemperatur in Betrieb nehmen.

Achtung: Steinarten reagieren unterschiedlich auf die Aufnahme von Ölanstrichen mit Farbveränderung. Daher machen Sie unbedingt einen Testanstrich.

• Verarbeitung

Je nach Steinart und Oberflächenschliff kann die Saugfähigkeit der Oberfläche sehr stark variieren. Vermeiden Sie Ölspritzer auf angrenzenden, nicht zu imprägnierenden Flächen.

Natural Stein Öl mit kurzfloriger Schaumstoffwalze, Pinsel oder Schwamm gleichmäßig und ansatzfrei auftragen.

Überstände die nach ca. 30 Minuten noch nicht in den Untergrund eingezogen sind, wieder restlos abwischen.

Zwischentrocknung ca. 24 Stunden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes den Vorgang noch 1-2 mal wiederholen.

Wichtig: Gut belüften! Zwischen den Auftragsvorgängen 16-24 Stunden einhalten! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Bereiche, die mit Wasser in Verbindung kommen, unbedingt eine Trocknungszeit von 2 Wochen einhalten. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

Hinweis: Beton ist in der Fläche oft unterschiedlich dicht. Dadurch dringt das Öl unterschiedlich tief ein und daraus kann sich eine ungleichmäßige Farbschattierung ergeben. Färbiger/pigmentierter Beton (z.B. Betonfliesen) auf Farbechtheit prüfen. Anhydrit-Estriche sind nicht wasserfest. Daher unbedingt auf eine geschlossene Stein-Öl Beschichtung achten.

• Reinigung

Natural Pflanzenölseife, Stein Reiniger bzw. Natural Naturölverdünnung.

• Pflege

Zur laufenden Reinigung innen und außen empfehlen wir Natural Stein-Reiniger.

Außenbereich: Frei bewitterte Bodenflächen sind 1x jährlich nachzuölen mit Natural Stein Öl.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Tipp

Mit Reiniger oder Seifenlauge gereinigte Außenflächen gut mit klarem Wasser abspülen, so dass keine Seifenreste mehr am Stein verbleiben.

• Sicherheit

Das flüssige Produkt nicht in Ess-, Trink-, oder in andere für Nahrungs-mittel oder Futtermittel vorgesehene Gefäße füllen, sowie von Kindern fernhalten. Natürliche Rohstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Der durchgetrocknete Anstrich ist für Mensch, Tier und Pflanzen unbedenklich.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)