

• Anwendungsbereich

Zur Behandlung hochwertiger Holzarten wie Teakholz, Robinie und ähnliche Hölzer. Wir empfehlen, Möbel dieser Art generell mit Natural Teaköl zu behandeln. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung). **Geprüft nach EN 71-3.**

• Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

• Inhaltsstoffe

Leinöl, Nußöl, Distelöl, Holzöl, Leinöl-Standöl, Isoaliphate, Kiefernharze, Dammar, Kieselgur, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Zr).

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 65 °C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,25 lt. / 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebinde auf Anfrage
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
- Schweiz: BAG T Nr. 73261

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse

VOC max.

Verdünnung

A/e (max. 400 gr/lt)

max. 390 gr./ lt.

Lösemittel

DIN EN 71-3

Ja

DIN 53160

In Prüfung

PPWR konform

Ja

EMPCo konform

Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE

M-DF04 | Ö60

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Nein

Blei, Cadmium, Chrom IV

Nicht enthalten

Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe

Nicht enthalten

Konservierungsmittel

Nicht enthalten

Gefahrgut

Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Richtwerte: auf glattem geschliffenem Holz:

1. Anstrich: 1lt. für ca. 10 m²

2. Anstrich: 1lt. für ca. 20 m²

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Abschleifen: Mit den Körnungen 80/120/220

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 10-20m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 30 min. nass in nass

Oberflächig trocken: Nach 12 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 2 Wochen

Auftrag: 1-2x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

1. Anstrich: Natural Teaköl mittels Pinsel oder Schwamm satt auftragen.

2. Anstrich: nach ca 30 Minuten Natural Teaköl auf den noch feuchten, ersten Anstrich auftragen. Werkzeug mit Pflanzenölseife und Wasser oder Natural Naturölverdünnung auswaschen.

Verarbeitung: Streichen, Schwamm

Im Außenbereich: Bei neuem Holz mindestens 2 unverdünnte Anstriche.

Im Innenbereich: Genügt ein unverdünnter Anstrich.

Überstand abnehmen. 30 Minuten nach dem letzten Anstrich das nicht eingedrungene Teaköl mit einem saugfähigen Lappen abnehmen.

Gut belüften! Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

• Pflege

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen und die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.** Benutzbar nach ca 24-48 Stunden, das Möbelstück jedoch noch etwa 2 Wochen schonend behandeln. (Endhärte) Besonders dunkle Tropenhölzer und gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche) enthalten oft einen hohen Anteil wasserlöslicher Pigmente, welche durch Nässe (Regen) gelöst und aus dem Holz ausgewaschen werden. Auf hellen Bodenplatten können dadurch dunkle Flecken entstehen. Das geölte Holz sollte daher, nach ca. 10-14 Tagen mit lauwarmer Spezial Reiniger - Seifenlauge abgewaschen werden. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Möbelstück je nach Bedarf stellenweise nachölen. Frei bewitterte Flächen einmal jährlich nachölen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Tipp

Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden, oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 220) oder mit einem Schleifvlies fein zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche mit Teaköl nochmals dünn aufpolieren.

• **Reinigung:** Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)